

8024

Identificação do Documento			
Estado e Titularidade do Documento			
Estado Actual	Aprovado - Divulgado		
Data de Aprovação	27 de Março de 2008	Data de Divulgação	27 de Março de 2008
Autor da Revisão	 Nidia Fonseca @ ACC	Gestor da Revisão	 Nidia Fonseca @ ACC
Categorização do Documento			
Unidade			
Segmento de Aplicação	Geral		

ESTE DOCUMENTO CONTÉM INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL. A sua utilização é restrita a funcionários interessados e a terceiras entidades interessadas.

Cliente / Client
n/a

Descrição / Description															
<p>1. Produto 1. Product</p> <p>8024</p> <p>2. Objectivo 2. Scope</p> <p>Descrever a composição, características e informações complementares Describe product composition, characteristics and other valuable information</p> <p>3. Descrição do Produto 3. Product Description</p> <p>Aglomerado composto de cortiça, tendo por composição granulado 1/2mm e poliuretano Agglomerated composition cork produced with 1/2mm granulated cork and a polyurethane binder</p> <p>4. Características 4. Characteristics</p> <p>4.1. Características Físicas 4.1. Physical Characteristics</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Característica Characteristics</th> <th>Valores Values</th> <th>Norma Norm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peso específico (kg/m³) Specific weight (kg/m³)</td> <td>130 – 210</td> <td>ISO 7322</td> </tr> <tr> <td>Tensão rotura (kPa) Tensile strength (kPa)</td> <td>≥ 400</td> <td>ISO 7322</td> </tr> <tr> <td>Compressão (%) Compression (%)</td> <td>40 – 55</td> <td>ISO 7322</td> </tr> <tr> <td>Recuperação (%) Recovery (%)</td> <td>> 75</td> <td>ISO 7322</td> </tr> </tbody> </table>	Característica Characteristics	Valores Values	Norma Norm	Peso específico (kg/m ³) Specific weight (kg/m ³)	130 – 210	ISO 7322	Tensão rotura (kPa) Tensile strength (kPa)	≥ 400	ISO 7322	Compressão (%) Compression (%)	40 – 55	ISO 7322	Recuperação (%) Recovery (%)	> 75	ISO 7322
Característica Characteristics	Valores Values	Norma Norm													
Peso específico (kg/m ³) Specific weight (kg/m ³)	130 – 210	ISO 7322													
Tensão rotura (kPa) Tensile strength (kPa)	≥ 400	ISO 7322													
Compressão (%) Compression (%)	40 – 55	ISO 7322													
Recuperação (%) Recovery (%)	> 75	ISO 7322													

Recovery (%)		
Água fervente Boiling water	Não desagregação No disaggregation	ISO 7322

4.2 Tolerâncias Dimensionais

4.2 Tolerance Dimensions

	Valor nominal (mm) Nominal Value (mm)	Tolerância (mm) Tolerance (mm)
Espessura Thickness	< 2	± 0.1
	≥ 2 < 6	± 0.2
	≥ 6 < 10	± 0.3
	≥ 10 < 20	± 0.5
	≥ 20	± 1
Largura / Comprimento Width / Length	± 0.5 %	

5. Informações complementares

5. Valuable Information

Armazenagem

Storage

Aconselhamos o armazenamento do produto nas condições: 20 ± 3 °C / 60 ± 5% HR

We recommend storing the product at these conditions: 20 ± 3 °C / 60 ± 5% HR